

Technický list

# weberdur štuk EX

štuková omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie



## Najdôležitejšie vlastnosti

- vhodná pre vonkajšie a vnútorné použitie
- pre ručné spracovanie
- štuková úprava ideálna pod nátery
- doba spracovateľnosti do 60 minút
- zrnitosť do 0,8 mm

## Definícia výrobku

Suchá zmes určená na zhotovenie štukových omietok ručným spracovaním v exteriéri a interiéri.

## Použitie

**Weberdur štuk EX** je určená na zhotovenie finálnej omietky so štukovým vzhľadom v exteriéri a interiéri. Vhodná na omietanie stien ošetrených jadrovými omietkami.

## Technické údaje

Farba:	sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi:	1050 - 1250 kg/m <sup>3</sup>
Orientačná spotreba zámesovej vody: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii)	približne 6,0 – 6,5 litra/25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: (podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii)	do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva:	0,8 mm
Pevnosť v tlaku:	CS I
Prídržnosť:	≥0,06 N/mm <sup>2</sup>
Spôsob porušenia:	FP: A/B
Kapilárna nasiakavosť vody:	W0
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota):	μ = 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ <sub>10,dry,mat</sub> :	0,62 W/m.K
Reakcia na oheň:	A1

## Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od podkladu a spôsobu spracovania.

weberdur štuk EX

1,8 – 3,5 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke 1 až 2 mm

Technický list

# weberdur štuk EX

štuková omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie

## Príprava podkladu a aplikácia

### Všeobecné požiadavky na podklad

Podklad musí byť vyzretý, čistý, pevný, únosný, zbavený prachu, nečistôt a mastnoty. Silno nasiakavé podklady je potrebné pred nanášaním štukovej omietky navlhčiť, aby sa zabránilo rýchlemu vysušeniu čerstvo nanesej štukovej omietky.

### Spracovanie

Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C. Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom slnečného žiarenia, vysokej teploty a prievaniu. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Obsah vreca rozmiešať pomocou elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko premieša. **Weberdur štuk EX** sa nanáša na stenu antikorovým hladidlom v rovnomernej hrúbke do 2 mm. Nechá sa mierne zavädnúť a následne sa vyhladí filcovým alebo penovým hladidlom do požadovaného stavu. Jednotlivé plochy sa spracovávajú odhora dolu.

## Náradie

Elektrické miešadlo alebo miešačka, murárska lyžica, hladidlo.

## Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, nástroje a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

## Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg (váhová tolerancia  $\pm 3\%$ ), 48 ks/pal., paleta = 1200kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchu, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na [www.sk.weber](http://www.sk.weber) alebo na vyžiadanie od výrobcu.

## Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

## Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Výrobok môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neušľachtilých kovov.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Technický list

# **weberdur štuk EX**

štuková omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie